

Scheda tecnica

Data di modifica:22.04.2020 - Pagina1/1

Spray Antifrizione MoS2



Lubrificante a secco

WEICON Spray Antifrizione al MoS2 è un lubrificante a secco esente da grassi con alta resistenza alla pressione e a temperature da -200 a +450, brevemente fino a +500.

WEICON Spray Antifrizione al MoS2 forma una pellicola che respinge polvere, sporcizia ed acqua e possiede un'ottima resistenza a oli, grassi e molti agenti chimici. Può essere applicato su quasi tutte le superfici metalliche, plastiche e in legno. L'alta percentuale di MoS2 garantisce uno scorrimento pulito, riduce l'attrito ed i rumori di scorrimento, assicura un'ottima lubrificazione di emergenza.

WEICON Spray Antifrizione al MoS2 riduce i tempi e migliora le condizioni di rodaggio dei cuscinetti, degli ingranaggi e di altre superfici di scorrimento, specialmente in condizioni di alta pressione ed a bassa velocità di scorrimento.

WEICON Spray Antifrizione al MoS2 si applica su rotaie e guide scorrevoli, su nastri e rulli trasportatori e su caditoie, come rivestimento di arnesi da taglio, su impianti di carico/scarico, come alternativa ad agenti distaccanti contenenti silicone e quando lubrificanti contenenti olio o grasso non sono permessi o graditi. WEICON Spray Antifrizione al MoS2 è resistente ai raggi X e laser.

Dati tecnici

Odore	solvente
Caratteristiche	lubrificante secco a base di MoS2
Tempo di stoccaggio min.	24 mesi
Colore	antracite nero
Termostabilità	da -200 a +450, brevemente fino a +500 °C
Asciutto al tatto dopo	2-3 min.
Catalizzazione completata dopo	0,5 h
Codice ISSA	53.402.27
Codice IMPA	450832
Numeri delle forniture militari	conforme a MIL-Spec MIL-L-23398D Amendment 2, Type II

Nota

Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell'utente. La garanzia può essere assunta solo per l'invariabile alta qualità dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

Lavorazione

Pulire e sgrassare le superfici da lubrificare. Per un'applicabilità ottimale portare il prodotto a temperatura ambiente. Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo finché non sia udibile la biglia miscelatrice. Applicare da una distanza di ca. 20 cm. In caso di applicazione prolungata agitare nuovamente la bomboletta. La pellicola è fuori polvere 2-3 minuti dopo l'applicazione a temperatura ambiente (+20°C).

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:

11539400-16 Spray Antifrizione MoS2 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it